

NC RAPID LACK

DESCRIPTION DU PRODUIT: Vernis de finition cellulosique.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

- Application aux pistolets.
- Grand pouvoir garnissant.
- Excellente souplesse du film sec.
- Toucher agréable et soyeux.
- Bonne dureté et résistance à l'abrasion.
- Bonne adhérence sur tous types de fonds.
- Il peut être utilisé en bicouche.

PARAMETRES PHYSIQUES (à 20 °C)

- Viscosité Coupe Ford N°4: 34 "
- Densité: 0,930 gr/cm³
- Couleur: Blanc laiteux.
- Aspect dans l'emballage: Liquide fluide.
- Couleur du film sec: Incolore.
- Stabilité en emballage d'origine non entamé: Supérieure à 6 mois.

TEMPS DE SECHAGE A 20°C (Pour 100 gr/m²):

- Hors poussières : 10'
- Sec au toucher: 25'
- Egrenable: -
- Recouvrable (par lui même en bicouche):..... Après 14-16 heures .

MATERIEL D'APPLICATION:

	<u>Viscosité application</u>	<u>Diluant</u>	<u>% Diluant</u>
- Pistolet pneumatique,airmix,airless:	30"	200 DS	10%
- Pistolet électrostatique:	-	-	-
- Machine à rideau:	24-26"	200-DS	15%
- Machine à rouleaux:	-	-	-
- Trempé:	-	-	-
- Pinceau:	-	-	-

MISE EN OEUVRE:

- Support: Tous bois massifs et placages avec une couche de fond égrenée.
- Préparation du support: Bien dépoussiérer avant l'application.
- Consommation: 1 couche de 120 à 130 gr/m².

OBSERVATIONS: Bien homogénéiser avant emploi. Grand pouvoir garnissant. C'est pratiquement inalterable à la lumière.

REDIGE PAR LE DTEUR. I+D

APPROUVE PAR LE DTEUR. TECHN.

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir-faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'opérateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent bien au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc... sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.