

Fond ASS

Fiche technique

- ➔ **apprêt de fond pour bois**
- ➔ **fond pour SATIN-COLOR et d'autres**
- ➔ **diluable à l'eau (sans solvants)**

Indications	Fond ASS est un apprêt de fond pour bois sans solvants (à base d'eau). Fond ASS est développé à la base de la toute nouvelle technologie ASS-Nano. Fond ASS est un régulateur d'humidité, rapidement dur et présente une bonne étanchéité contre des agents étrangers.
Emploi	Apprêt de fond pour bois bruts pour l'intérieur comme pour l'extérieur.
Applications	applications industrielles, appliquer au pinceau, au rollau etc. Fond ASS devrait être employé non-dilué (max. 5 % avec de l'eau). A ne pas employer en-dessous de 5°C ni à l'exposition directe du soleil. Bien remuer avant l'emploi.
Rendement	environ 120 - 140 grs au m ² par couche (sur du bois poncé)
Données techniques	Viscosité: env. 90 sec DIN 4 mm Corps solides: env. 41 % Séchage: <u>à + 20°C et max. 60 % RL:</u> hors poussière après env. 40 min. ponçable après env. 3 h empilable après env. 4 – 6 h Un séchage artificiel est possible (max. + 40°C). Epaisseur: env. 1.1 - 1.2
Informations	Couleurs: blanc et incolore (d'autres sur demande possible) Emballages: 1 kg / 2,5 kg / 6 kg / 25 kg / 1000 kg
Conservation	Bien fermé et au frais se garde min. 6 mois
Classe de toxique	Hors classe toxique BAG T No 619000 Transport: pas de prescriptions spéciales
Préparation	Le fond doit être propre, sec sans graisses ni corps gras. Les chants arrondies. Les fonds très usés doivent être poncés soigneusement et les angles vifs arrondis. De légers restes de peintures peuvent être nettoyés avec de l'ammoniaque puis poncés. En cas de bleuissement et moisissure une imprégnation avec Lignol WAB ou Lignol F extra s'avère nécessaire.
Application	1 x appliquer avec Fond ASS
Exemple d'utilisation	Revêtement extérieur (bois neufs): 1 x FOND ASS blanc ou incolore 2 x SATIN-COLOR TL-3000
Nettoyage des appareils	tant que le produit n'est pas sec, avec de l'eau; ensuite avec Jet-Reiniger
Informations important	Fond ASS est sensible au gel! La pénétration de la substance du bois doit être acceptée par celui-ci aucunes garantie n'est possible.

Böhme AG, Stationsstrasse 37, CH-3097 Liebefeld, Telefon 031/971 11 63, Telefax 031/971 78 22