

# Teinte positive 2000

Information technique

- ➔ **teinte positive pour bois**
- ➔ **pour l'intérieur**
- ➔ **diluable à l'eau**

<b>Description du produit</b>	Les teintures positives EB-2000 sont prêtes à l'emploi, inodores et non-toxiques, à 1 seul passage pour divers bois tendres.
<b>Champ d'utilisation</b>	Pour la construction des meubles et agencements d'intérieur et sont spécialement indiquées pour les bois tendres comme par ex. sapin, pin et d'autres.
<b>Application</b>	éponge, pinceau ou pistolet Des éclaircissements sont obtenus avec le No 2000 incolore.
<b>Rendement</b>	env. 140 - 200 g/m <sup>2</sup> par application
<b>Données techniques</b>	temps de réaction: env. 3 – 6 h la teinte définitive: après env. 12 – 16 h vernissage: après 3 – 4 h, meilleur après 12 – 16 h
<b>Couleurs</b>	10 teintures standards (EB-2000 incolore, teintures 2001 – 2009) d'autres tons sur demande
<b>Référence</b>	Emballages: 1, 5, 10 et 25 l Diluant: max. 10 % avec de l'eau (cela réduit toutefois légèrement le dessin positif) ou avec No 2000 incolore
<b>Durée du stockage</b>	Bien fermé et au frais env. 6 mois
<b>Classe de toxicité</b>	libre <b>No OFSP T 619 000</b> <b>Transport:</b> pas de prescriptions de transport
<b>Traitement du support</b>	Ponçer, mouiller selon le désir de qualité de finition du bois. Spécialement pour les plaquages un ton régulier est obtenu avec une bonne préparation du bois avant teintage (par ex. notre égalisateur de teinte 2000).
<b>Application:</b>	1 - 2 x teinter avec la teinte Positive à l'eau. Un essuyage léger peut être effectué avec de l'eau quand c'est encore humide. Après le séchage les surplus de teintures peuvent être enlevés avec une brosse dure ou avec les bandes Nylon (Scotch Brite)
<b>Finition</b>	2 couches de vernis, par ex. vernis EH Rapid, vernis PU-70, vernis éclaircissant 402 etc. Résistant à l'eau seulement après le vernissage. Le vernissage avec des vernis à l'eau est seulement possible dans les chaînes de vernissage.
<b>Exemple</b>	<b>Meubles intérieurs d'habitation</b> 1 x avec la teinte Positive à l'eau 2 x avec le vernis EH Rapid
<b>Nettoyage des appareils</b>	avec de l'eau
<b>Attention</b>	Toujours faire un essai de teinte sur le bois original avant le teintage définitif!

**BERNISCHE LACK- UND FARBENFABRIK**  
Böhme AG, Stationsstrasse 37, CH-3097 Liebefeld, Telefon 031/971 11 63, Telefax 031/971 78 22

Böhme AG: Ces informations sont basées sur l'état actuel de la technique et s'appuient sur une longue expérience et des recherches approfondies. Elles ont pour but de vous conseiller mais ne dégagent pas le client de sa responsabilité de contrôler le produit en fonction de son application et il ne saurait en découler aucune obligation légale. 11060-001010